



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Revisão 01

Data: 26/07/2022

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

**Nome do produto:** MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO

**Código interno de identificação do produto:** MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO

**Principais usos recomendados para o produto:** Uso na indústria da construção civil  
- Mistura de polímeros, cargas, cruzadores de cadeias e plastificante.

**Nome da empresa:** M V MONTANO COMERCIAL LTDA

**Endereço:** Rua Francisco Fiacadori, 51 - Distrito Ind Jose Marincek – Jardinópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3693-3311

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270  
Bombeiros: 193

### **MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO**

#### **Descrição:**

**MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO** é um selante e adesivo elástico de poliuretano monocomponente, desenvolvido e indicado para as diversas aplicações em: Calhas, Rufos, Madeira, Metais Galvanizados, Zincados, telhas, ferragens, vidros comuns e laminados, e afins. Aceita pintura após vulcanizado.

#### **Aplicação:**

**MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO** é um Selante monocomponente e tixotrópico de Poliuretano que vulcaniza em contato com a umidade do ar. Após a vulcanização completa, resulta em um elastômero com excelente flexibilidade, perfeita adesão aos substratos e resistência às intempéries.

#### **Embalagem:**



Tubos de 400g

#### **Usos:**

---

M. Montano Selantes Ltda  
Rua: Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Cep: 14.680-000 - Jardinópolis– SP.

Fone: (16) 3663 5729 - Fone/Fax: (16) 3693 3311

 [www.selamais.com.br](http://www.selamais.com.br) -  e-mail: [comercial@selamais.com.br](mailto:comercial@selamais.com.br)



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Revisão 01

Data: 26/07/2022



### Características:

Ensaio	Obtidos
USO	OK
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	0,33 (Mpa)
ALONGAMENTO	300%
RESISTÊNCIA AO RASGO	1,3 (Mpa)
FADIGA MECÂNICA	OK
DUREZA	35 +/- 5 Shore A
INTEMPERISMO	Garantia de 1 ano
VELOCIDADE DE CURA	3 mm / 24h
APLICAÇÃO	10 ml / min
TACK-FREE	45 min
ADESÃO E COESÃO	11,8 N / cm
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	15%
ENVELHECIMENTO AO CALOR	Média

### Modo de Usar:

Deve ser aplicado em superfícies limpas, secas e isentas de poeira ou gordura. Qualquer um desses elementos pode provocar pontos de não adesão dos selantes de poliuretano e os mesmos poderão se desprender, resultando na formação de pontos de infiltração. Vale lembrar que essa é uma recomendação que deve ser feita para todos os tipos de elementos de vedação sem exceção. A junta mínima exigida para a aplicação do **MVFIX PU 40 CONSTRUÇÃO** é de 6mm.

### Precauções:

Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos lave com bastante água e consulte um médico levando a embalagem. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado em lugar seco e na sua embalagem original.

M. Montano Selantes Ltda  
Rua: Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Cep: 14.680-000 - Jardinópolis– SP.

Fone: (16) 3663 5729 - Fone/Fax: (16) 3693 3311

[www.selamais.com.br](http://www.selamais.com.br) - e-mail: [comercial@selamais.com.br](mailto:comercial@selamais.com.br)



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Revisão 01

Data: 26/07/2022

Danoso e fatal se ingerido. Utilizar o produto em local arejado e longe de crianças ou animais domésticos. Evitar inalação dos vapores, o contato com os olhos, pele e roupas. A exposição excessiva pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios. Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção.

**Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.**